



Hungria · Como

Hungría / Como

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTENCE RÉSISTANCE À L'ABRASION UNE - EN ISO 12947-2 Ciclos Cycles 18.000 Cycles Pérdida de peso Loss of weight 1% Perte de poids Aspecto de la probeta Ningún hilo roto Sample appearance Any thread broken Apparence du épreuve Aucun fil cassé	ENCOGIMIENTO SHRINKAGE RÉTRÉCISSEMENT UNE - EN ISO 105-X12 Urdimbre Warp 2% Chaîne Trama Weft 2,5% Trame
SOLIDEZ AL FROTE FASTNESS TO RUBBING RÉSISTANCE AU FROTTEMENT UNE-EN ISO 105-X12 4 (1 a 5, siendo 5 el mejor) 4 (1 to 5, being 5 the best) 4 (1 à 5, étant 5 le mieux)	RESISTENCIA AL PILLING (1000 frotamientos) PILLING RESISTANCE (1000 rubs) RÉSISTANCE AU BOULOCHAGE (1000 frottements) UNE-EN ISO 12945-2 4 (1 a 5, siendo 5 el mejor) 4 (1 to 5, being 5 the best) 4 (1 à 5, étant 5 le mieux)
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO (60°C) COLOUR FASTNESS-WATER WASHING (60°C) SOLIDITÉ AU LAVAGE AQUEUX (60°C) UNE-EN ISO 105-C06 4/5 (1 a 5, siendo 5 el mejor) 4/5 (1 to 5, being 5 the best) 4/5 (1 à 5, étant 5 le mieux)	SOLIDEZ A LA LUZ FASTNESS TO LIGHT RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE UNE-EN ISO 105-B02 4 (1 a 8, siendo 8 el mejor) 4 (1 to 8, being 8 the best) 4 (1 à 8, étant 8 le mieux)
ANCHO · WIDTH · LAIZE 325 cm	
COMPOSICIÓN · COMPOSITION · COMPOSITION 60% poliester 40% algodón · 60% polyester 40% cotton · 60% polyester 40% coton	
URDIMBRE · WARP · CHAÎNE 100% poliester · 100% polyester · 100% polyester	
TRAMA · TRAME · TRAME 100% algodón · 100% cotton · 100% coton	
PESO m² · WEIGHT m² · POIDS m² Damascos · Damasks · Damassés Liso · Plain · Uni 226 g/m²	
MANTENIMIENTO · MAINTENANCE · ENTRETIEN No utilizar nunca detergentes que contengan blanco óptico. Excepto en blanco. Do not use washing products with optical white. Except in white. N'utilisier pas de lessives contenant des agents blanchissants ou blanc optique. Sauf en blanc.	



Pol. Ind. El Punsic, s/n 08279 Avinyó • BARCELONA • Spain



vidalrius@vidalrius.com www.vidalrius.com

Debido a los diferentes procesos de fabricación y los diferentes componentes de la fibra, los datos expuestos son aproximados / Due to the different manufacture processes and the different components of the fibers, the enclosed information is approximately / Du aux différents procédés de fabrication et les différents composants des fibres, les informations ci données sont approximatives.