



SATÉN POLIESTER

Satén Poliester

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
ABRASION RESISTENCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION

UNE - EN ISO 12947-4

Ciclos

Cycles 25.000

Cycles

Pérdida de peso

Loss of weight 0,5%

Perte de poids

Aspecto de la probeta

Sample appearance Ningún hilo roto

Apparence du épreuve

Any thread broken

Aucun fil cassé

ENCOGIMIENTO
SHRINKAGE
RÉTRÉCISSEMENT

UNE - EN 25077

Urdimbre

Warp 1%

Chaîne

Trama

Weft 1%

Trame

SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO (60°C)
COLOUR FASTNESS-WATER WASHING (60°C)
SOLIDITÉ AU LAVAGE AQUEUX (60°C)

UNE-EN ISO 105-C06

4/5 (1 a 5, siendo 5 el mejor)
4/5 (1 to 5, being 5 the best)
4/5 (1 à 5, étant 5 le mieux)

RESISTENCIA AL PILLING (1000 frotamientos)
PILLING RESISTANCE (1000 rubs)
RÉSISTANCE AU BOULOCHAGE (1000 frottements)

IWS TM 196

4/5 (1 a 5, siendo 5 el mejor)
4/5 (1 to 5, being 5 the best)
4/5 (1 à 5, étant 5 le mieux)

COMPOSICIÓN · COMPOSITION · COMPOSITION

100% poliester · 100% polyester · 100% polyester

URDIMBRE · WARP · CHAÎNE

100% poliester · 100% polyester · 100% polyester

TRAMA · TRAME · TRAME

100% poliester · 100% polyester · 100% polyester

PESO m² · WEIGHT m² · POIDS m²

Liso · Plain · Uni

220 g/m²

ANCHO · WIDTH · LARGEUR

325 cm

MANTENIMIENTO · MAINTENANCE · MAINTIEN

No utilizar nunca detergentes que contengan blanco óptico.
Excepto en blanco.

**Do not use washing products with optical white.
Except in white.**



*N'utilisier jamais des lessives contenant des agents blanchissants.
Non plus le poudre à laver avec blanc optique. Excepté dans blanc.*

Pol. Ind. El Punsic, s/n 08279 Avinyó · BARCELONA · Spain



vidalrius@vidalrius.com www.vidalrius.com

Debido a los diferentes procesos de fabricación y los diferentes componentes de la fibra, los datos expuestos son aproximados / Due to the different manufacture processes and the different components of the fibers, the enclosed information is approximately / Du aux différents procès de fabrication et les différents composants des fibres, les informations ci données sont approximatives.